



INFORMACION TECNICA

AUTONIVELANTE CEMENTICIO ULTRA

DESCRIPCION

El AUTONIVELANTE CEMENTICIO ULTRA es un mortero listo para usar, ideado especialmente para realizar pisos de tránsito normal a medio, así también como carpetas de nivelación, tanto en interiores como en exteriores, aportando además un carácter decorativo a su trabajo ya que se encuentra disponible en una amplia gama de colores.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Formulado a partir de cemento Pórtland gris CPN 40 estructural, agregados minerales de variada granulometría y aditivos químicos especiales, que lo hacen el complemento ideal para realizar cualquier tipo de trabajo, tanto en reparaciones como en obras nuevas, permitiendo economizar tiempo y mano de obra. Sólo requiere agregar agua limpia y utilizarlo. El AUTONIVELANTE CEMENTICIO ULTRA posee cualidades únicas, ya que se encuentra formulado para realizar trabajos de alta performance en lapsos de tiempo muy cortos, endureciendo a los 30 (treinta) a 50 (cincuenta) minutos aproximadamente y pudiendo habilitar el trabajo tan sólo entre 48hs. a 72 hs. Es ideal para reparaciones rápidas en locales comerciales.

MODO DE USO

PREPARACIÓN EN MEZCLADORA O TROMPO: Agregar una parte de agua limpia que no supere el total a utilizar, para evitar la formación de grumos agregar lentamente AUTONIVELANTE CEMENTICIO ULTRA, completar la cantidad de agua medida y mezclar 5 minutos. El mortero queda listo para ser utilizado. Volcar el contenido completo del producto preparado sobre el contrapiso o carpeta previamente limpia y humedecida levemente. El producto fluirá tendiendo a la autonivelación, operación que tendrá que ser acompañada con un secador metálico ayudando al producto a ocupar todos los espacios predeterminados. Al transcurrir los primeros minutos verá cómo el material ya en reposo comienza a eliminar el aire retenido a modo de burbujas sin necesidad de volver a moverlo. Recuerde que antes de los 30 a 50 minutos deberá, de ser necesario, pasar una llana metálica ciega para dejar la superficie bien plana tipo espejo. Cantidad de agua a utilizar: De 1.7 a 1.8 litros por cada 10 Kg. de AUTONIVELANTE CEMENTICIO ULTRA. **PREPARACIÓN MANUAL:** Preparar el producto en un balde limpio (ser cuidadoso en cuanto a la cantidad exacta de agua). Mezclar de forma constante con la cuchara hasta la eliminación de grumos. Dejar reposar 3 minutos y volcar el material de la misma manera en que se explicaba anteriormente. Se puede preparar balde a balde. Cantidad de agua a utilizar: De 1.7 a 1.8 litros por cada 10 Kg. de AUTONIVELANTE CEMENTICIO ULTRA.

RENDIMIENTO

En la siguiente tabla encontrará los rendimientos típicos para el normal de colocaciones, pero sabiendo que el rendimiento es igual al número de llana dividido 2(dos), expresado en kilogramos por m² (metro cuadrado). Usted podrá, aplicando esta sencilla fórmula, calcular consumos para cualquier tipo de prestación.

Tipo de trabajo	Formato en metros 2	Espesor en mm	Consumo Kg/m ²
Carpetas Exteriores	1	15	17 a 22
Carpetas Interiores AT	1	10	14 a 17
Carpetas Decorativas	1	7	8 a 10
Frisados	1	5	4 a 6

PRESENTACIONES

Bolsas de papel con coating protector de 30 kilogramos